

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DECLARATION OF PERFORMANCE

04 N° 2014 DDT / n°bolla

1. Tipo, qualità: laminati a caldo in accordo con EN 10025-5:2004.
Tipo: S3555 grado: J0W, J2W, J0WP
Type, quality: hot rolled product, in agreement with EN10025-5:2004.
Type: S355 grade: J0W, J2W, J0WP

2. Uso previsto del prodotto da costruzione: Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
Intended use of the construction product: hot rolled products of structural steel.

3. Nome e indirizzo del fabbricante:
Name and address of the manufacturer:

Duferdofin Nucor srl, stabilimento di Giammoro
Via zona Industriale Giammoro
98042 Pace del Mela (ME), Italia
Tel. +39090938611- fax +390909385368

4. N.A.

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione:
System of evaluation and verification of constancy of performance of the construction product:
2+

- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 10025-1.
Harmonized standard: UNI EN 10025-1
Organismo Notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica / *Notified body that issued the certificate of conformity of the factory production control:*

N° 1608 IGQ

7. Prestazione dichiarata / *Declaration performance*

Caratteristiche Essenziali / <i>Essential characteristic</i>	Prestazione / <i>performance</i>			Norma armonizzata / <i>Harmonized technical specification</i>
Tolleranze dimensionali e di forma / <i>tolerances on dimensions and shape</i>	EN10034 :1993	-Travi / <i>sections HEA/B from 80 to 500.</i>		
	EN10034 :1993	-Travi / <i>sections I from IPE80 to IPE550.</i>		
	EN10024 :1995	-Travi / <i>sections IPN from 80 to 400.</i>		
	EU91 :1992 / DIN59200 :2001	-Larghi piatti / <i>wide flats width 30 to 550 mm, thickness from 5 to 40 mm.</i>		
	BS04 :2005	-Profilati secondo BS con spessori di ala sino / <i>British universal beams and columns with flange thickness up to 12 mm</i>		
	EN10059 :2003	-Quadri in barre / <i>square bars from 10 to 50 mm</i>		
	EN10060 :2003	-Tondi in barre / <i>Round bars from 12 to 50 mm</i>		
Carico di Snervamento / <i>yield strength (MPa)</i>	Tipo / grado / Type / grade	Spessore nominale / <i>nominal thickness in mm</i>		
		≤ 16	>16 to ≤40	>40 to ≤63
	S355J0W/J2W	355	345	335
	S355J0WP	355	345	
Carico di rottura / <i>tensile strength (MPa)</i>	Tipo / grado / Type / grade	Spessore nominale / <i>nominal thickness in mm</i>		
		≥3 ≤100		
	S355J0W/J2W/J0WP	470 to 630		
Allungamento / <i>elongation %</i>	Tipo / grado / Type / grade	Spessore nominale / <i>nominal thickness in mm</i>		
		≥3 ≤ 40	>40 ≤ 63	
	S355J0W/J2W	22	21	
	S355J0WP	22		
Resilienza / <i>impact strength</i>	Tipo / grado / Type / grade	Spessore nominale / <i>nominal thickness in mm</i>		
		≤ 150		
		Temperatura / <i>temperature</i>	KV min (joule)	
	S355J0W/ J0WP	0	27	
S355J2W	-20	27		
Saldabilità / <i>weldability CEV% max</i>	Tipo / grado / Type / grade	Spessore nominale / <i>nominal thickness in mm</i>		
		≤ 30	>30 to ≤ 40	>40 to ≤ 150
	S355J0W/J2W/J0WP	0,52	0,52	0,52
Durabilità / <i>durability</i>	S355J0W/J2W	NPD		

EN10025-1:2004

- La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata nel presente documento.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
The performance of the product is in conformity with the declared performance in this document. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned above.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da / *Signed for and on behalf of the manufactured by:*

Giuliano Bo, Direttore di stabilimento / *Plant manager*

Pace del Mela, 24/11/14

04 N° 2014 DDT / n°bolla